

# CONSTRUCOLOR® E02

## SELLADOR Y MEMBRANA DE CURADO ELASTOMERICO ACRILICO BASE AGUA

*Technology Solutions for the Construction Industry*

### GENERALIDADES

CONSTRUCOLOR® E02 es sellador y membrana de curado elastomérico e impermeabilizante base agua, 100% acrílico con un contenido de sólidos del 25%, transparente o con color, amigable con el medio ambiente, para aplicación en superficies verticales u horizontales.

E02 se manufactura con tecnología de punta, materias primas de muy alta calidad y estricto control de calidad, lográndose excelente desempeño y durabilidad aún bajo condiciones ambientales severas.

CONSTRUCOLOR® E02 posee excelentes propiedades de elasticidad y elongación, por lo que es recomendado para superficies aún en el caso de que presenten movimientos estructurales o por cambios térmicos; es altamente resistente a la luz solar (UV), por lo que no se torna amarillento; además el E02 no atrapa el polvo, lo cual le permite muy larga vida manteniendo una buena apariencia.

CONSTRUCOLOR® E02 se adhiere fuertemente a superficies de cemento, barro, yeso o madera.

### APLICACION

CONSTRUCOLOR® E02 se aplica con aspersor de baja presión, brocha o rodillo, cuidando que la superficie esté libre de grasas, polvo o cualquier otra sustancia que impida el contacto directo del E02 con la superficie en la que se aplique.

Diluya una parte de CONSTRUCOLOR® E02 en una parte de agua (1:1). Use un aspersor de baja presión, rodillo o brocha, aplique uniformemente sin encharcar; cuando seque al tacto, aplique una segunda capa sin diluir el sellador.

E02 no se debe aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C (40°F), cuando la humedad relativa sea mayor al 90% o se espere lluvia; tampoco cuando la temperatura se espera por debajo del punto de rocío en las siguientes seis horas después de haber sido aplicado.

Se debe utilizar agua para el lavado de brochas, rodillos y herramientas.

### RENDIMIENTO

Membrana de Curado:  
300/ 400 pies cuadrados por galón (7.2/9.8 m<sup>2</sup>/lt)

Sellado:

Primera capa:  
300/400 pies cuadrados por galón (7.2/9.8 m<sup>2</sup>/lt)

Segunda capa:  
400/600 pies cuadrados por galón (9.8/14.7 m<sup>2</sup>/lt)

### SECADO

Para proceder a aplicar la segunda capa de 15 a 30 minutos, para tráfico 24 horas o mas, ya que el tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de temperatura, viento y humedad.

### EMPAQUE

Cubetas de 1 galón (3.79 litros), cubetas de 5 galones (18.9 litros) y tambores de 55 galones (208 litros).

### PRECAUCIONES

Use guantes y equipo de protección, lea la Carta de Seguridad del Producto (Material Safety Data Sheet) para información adicional.

**Construcolor Latinoamericana, SA de CV Tel sin cargo 01 800 877 0120 y Tel/Fax 81 8315 0120 Monterrey**  
**Construcolor USA, Ltd. Tel sin cargo 866 6 HI TECH y Tel 210 764 2700 San Antonio, Texas**  
**info@construcolor.com www.construcolor.com**

Construcolor® es marca registrada propiedad de Construcolor Latinoamericana, S.A. de C.V.